

## novapress<sup>®</sup> MULTI II EG

### Описание материала:

Материал прокладки на основе высококачественных арамидных волокон, специальных функциональных наполнителей и графита, скрепленных NBR и усиленных вставкой из проволочной сетки.

### Общая информация:

Печать	черный сотовый бренд
Цвет	серый
Материал металлических вставок	AISI 304
Оборудование	антипригарное покрытие

### Физические характеристики (типичные значения):

Толщина		[мм]	1,00	1,50	2,00	3,00
Плотность	DIN 28 090-2	[г/см <sup>3</sup> ]	1,70	1,70	1,70	1,70
Прочность на сжатие	300 °C / 16 h DIN 52 913	[Н/мм <sup>2</sup> ]	35	31	25	22
Сжимаемость	ASTM F 36 J	[%]	7	7	7	7
Восстанавливаемость	ASTM F 36 J	[%]	64	64	64	64
Козф. холодной усадки	DIN 28 090-2	[%]	9	9	9	9
Козф. холодн. восст. объёма	DIN 28 090-2	[%]	4	4	4	4
Козф. усадки при темп. 200 ° C	DIN 28 090-2	[%]	10	10	10	10
Козф. восст. объёма	DIN 28 090-2	[%]	2	2	2	2
Предел прочности на разрыв поперек	DIN 52 910	[Н/мм <sup>2</sup> ]	17	17	17	17
Устойчивость к среде	ASTM F 146					
IRM 903 изменение веса		[%]	14	14	14	14
IRM 903 изменение толщины	5 h / 150 °C	[%]	7	7	7	7
Fuel В изменение веса		[%]	12	12	12	12
Fuel В изменение толщины	5 h / 23 °C	[%]	9	9	9	9
содержание выщелачиваемого хлорида	PV01605	[млн <sup>-1</sup> ]	≤ 150	≤ 150	≤ 150	≤ 150

Мы оставляем за собой право вносить изменения в лист технических данных в связи с улучшением свойств продукта.

### Данные о продукте в случае поставки (допуски в соответствии с DIN 28 091-1):

Размеры	[мм]	1000 x 1500 / 1500 x 1500 / 3000 x 1500
Толщины	[мм]	0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0

### Обратите внимание:

Технические параметры нашей продукции в соответствии с листами технических данных относятся к нашим продуктам, которые готовы к поставке. Принимая во внимание разнообразие возможностей последующей переработки, монтажа и условий эксплуатации, как показывает опыт, невозможно сделать точный вывод о том, как продукт будет вести себя в определенной системе, полагаясь на технические характеристики. Таким образом, в зону ответственности пользователя входит проверка выбранного изделия на соответствие определенным условиям применения. Установка наших продуктов и материалов должна проводиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих инструкций. Инструкции по монтажу, а также дальнейшая полезная информация размещена на нашей странице в интернете ([www.frenzelit.com/techinfos](http://www.frenzelit.com/techinfos)). Для получения консультации без обязательств Вы можете связаться с нашим техническим персоналом.

Версия 3 от 03.12.2018 / № 02854 / Заменяет все предыдущие версии