

Техническое описание NEBAR GP1

Прокладочный материал на нитриловой основе с добавлением пробки, характеризующийся хорошей стойкостью к минеральным смазочным и гидравлическим маслам и смазкам, маслам для дизельных двигателей, топливу, животным и растительным маслам, спирту, антифризу, моющим средствам, воде и широкому диапазону водных сред.

Тестирование материала произведено в соответствии с процедурами ASTM F104

Основной (Базовый) эластомер	Нитрил	Стандарт сертификации	
Толщина, мм.	1.5 to 12.5		
Жесткость / твердость, IRHD	65 to 80	ASTM D1415	ASTM D1415
Минимальный предел прочности, Мпа	1.72	ASTM	F152
Стойкость к жидкостям – набухание			
ASTM 1, 72 часа 100°с	+1%	ASTM	F146
IRM903, 72 часа 100°с	+20%	ASTM	F146
Топливо A22, 72 часа, температура окружающего воздуха	+5%	ASTM	F146
Минеральное масло, 14 дней, 90°с	+24%	ASTM	F146
Пластичность при низких температурах	-25°С		
Максимальная рабочая температура в жидкости	110°С		
Сжимаемость при 2.8 Н/мм ²	15 to 25%	ASTM	F36
Восстановление (минимум)	75%	ASTM	F36
Размер листа	1.2 x 1.0 (1.5 - 12.5mm)	1.2 x 1.0 (1.5 - 12.5mm)	
	3.0 x 1.0 (1.5 - 6.0mm)	3.0 x 1.0 (1.5 - 6.0mm)	
Гибкость	3d	3d	ASTM F 147

Информация, приведенная в данном документе, является рекомендательной и не влечет никаких обязательств правового характера. Технические характеристики являются нормативными значениям, основанными на опыте использования и тестирования компанией-производителем Tiflex Ltd. Любые внешние условия, которые не были предусмотрены тестовыми процедурами или внешние факторы, влияние которых на проведение испытаний может изменить конечные показатели, не гарантируют сохранения указанных параметров.

Спецификация материала может изменяться по усмотрению производителя. Под воздействием внешней среды или дополнительных условий использования сохранение указанных параметров не гарантируется.